



RACING 4T

Opis

Idealno sintetičko mazivo ulje za 4-taktne motore vrlo visokih performansi. Njegova formula osigurava maksimalnu zaštitu za sve komponente motora, s posebnim naglaskom na spojku i mjenjač. Također olakšava promjenu stupnjeva prijenosa, nudeći mnogo glatkije i tiše rukovanje. Njegova se učinkovitost ogleda u vrlo niskom trenju koje doživljavaju komponente motora, dok uvijek održava maksimalnu snagu. Rezultati su dokazani sa standardnim motociklima spremnima za utrke na najvišim razinama nacionalnih i međunarodnih natjecanja, dok rade u ekstremnim uvjetima. Jednako se dobro ponaša na cesti i na trkaćoj stazi.

Karakteristike

- Duži periodi izmjene ulja zahvaljujući njegovoj visokoj otpornosti na oksidaciju koja dopušta manje kvarenje ulja.
- Korištene sintetičke baze i aditivi minimiziraju trošenje, održavajući otporan mazivi film tijekom cijelog razdoblja korištenja ulja, jamčeći dužu trajnost motora.
- Minimalna potrošnja ulja zahvaljujući spojevima niske hlapljivosti. Studije koje su poduzete omogućuju kvantificiranje do 30% manje gubitaka od drugih konkurenčkih marki.
- Savršena kontrola klizanja diskova spojke i zaštita mjenjača u sustavima podmazivanja zglobova motora i mokre spojke. Testovi provedeni s profesionalnim vozačima istaknuli su jednostavnu promjenu stupnjeva prijenosa te glatko i tiše upravljanje.

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- API SN
- JASO T 903:2016 MA2*
- Službeno odobrenje

Tehničke specifikacije

| SAE stupanj | - | | 5W-40 | 10W-40 | 10W-50 | 10W-60 | 15W-50 |
|------------------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gustoća na 15 °C | g/cm ³ | ASTM D 4052 | 0,850 | 0,855 | 0,855 | 0,860 | 0,855 |
| Viskoznost na 100 °C | cSt | ASTM D 445 | 13 | 13 | 18 | 23 | 18,5 |
| Viskoznost na 40 °C | cSt | ASTM D 445 | 82 | 83 | 127 | 155 | 135 |
| Indeks viskoznosti | - | ASTM D 2270 | 170 | 170 | 166 | 178 | 162 |
| Plamište, otvorena posuda | °C | ASTM D 92 | 214 | 236 | 235 | 242 | 220 |
| Točka tečenja | °C | ASTM D 97 | -42 | -42 | -39 | -39 | -39 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sulfatni pepeo | % weight | ASTM D 874 | 1,2 max. |
| Bosch smicanje injektoru na 100 °C | cSt | CEC-L014-93 | 12 min. |

cijena